

PRO 40P PU-Holzleim D4

Produktbeschreibung

PRO 40P PU-Holzleim D4 ist ein einkomponentiger, ungefüllter, gebrauchsfertiger Klebstoff auf Polyurethanbasis mit ausgezeichneter Wasserbeständigkeit.

Produkteigenschaften

- Einfach verarbeitbar
- Professionelle Qualität
- Verschäumung von Durchführungen zum Füllen von geklebten Hohlräumen
- Wasserfest D4
- Geeignet für feuchte Holzsorten

Anwendungen

- Innenbereiche, die hoher relativer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind
- Außenanwendungen, die direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind
- Verklebung von Fenstern und Türzargen (auch Eckverbindungen), die die Klasse D4 nach EN204 erfüllen müssen
- Verklebung von Holzbauteilen



Technische Eigenschaften

Basis	Polyurethan
Konsistenz	Flüssig
Aushärtung	Feuchtigkeitshärtend
Dichte	ca. 1,11 g/ml
Viskosität	2.500 - 4.500 mPa.s
Offene Zeit	ca. 15 Min.
Verbrauch	ca. 150 g/m²
Scherfestigkeit	Zumindest 10 MPa
Temperaturwechselbeständigkeit	-30°C → +100°C
Dauerhaftigkeitsklasse (EN 204)	D4
Pressdruck	1 kg/cm² - 2 kg/cm²
Presszeit	Zumindest 3 Stunden
Feststoffgehalt	93 %

Fußnote: Verdunstungszeit, offene Zeit und Aushärtungsgeschwindigkeit können je nach Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Untergründe

- Untergrundbeschaffenheit
sauber, staub- und fettfrei.
- Untergrundvorbereitung

Der Klebstoff trocknet durch die in der Luft oder im Material vorhandene Feuchtigkeit und schäumt deshalb ganz leicht auf. Durch leichtes Befeuchten der Oberfläche (Wassersprüher) können der Aushärtungsvorgang beschleunigt und die Fülleigenschaften verbessert werden.

PRO 40P PU-Holzleim D4

- Substrattyp
PRO 40P PU-Holzleim D4 hat eine gute Haftung auf folgenden Untergründen: Beton, Stein, viele nichtporöse und poröse Untergründe wie Holz, Karton, Lamine usw.. PRO 40P PU-Holzleim D4 hat keine gute Haftung, oder ist nicht geeignet für PE, PP, PTFE (Teflon®). Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung

- Verarbeitung
Tragen Sie den Klebstoff mit einer feinen Zahnpachtel oder einem Pinsel auf eines der zu verklebenden Materialien auf. Drücken Sie innerhalb von höchstens ca. 15 Min. beide Teile aneinander, und spannen Sie sie Zumindest 3 Stunden lang zusammen. Für eine höchstmögliche Festigkeit ist es erforderlich, die Materialien beim Aushärten festzuspannen.
- Reinigungsmethode
Nicht ausgehärtetes PRO 40P PU-Holzleim D4 kann von Untergründen und Werkzeugen mit dem Soudal Gun and Foam Cleaner entfernt werden. Entfernen Sie ausgehärtete Reste mechanisch.
- Reparaturmöglichkeit
Reparatur: mit dem gleichen Produkt.

Sicherheitsempfehlungen

Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Tragen Sie Plastikhandschuhe.

Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

Verpackung/Logistik

Verpackung: Diverse Maße erhältlich. Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.

Lagerstabilität: 12 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.